



TEKNİK DATA TABLOSU

ÜRÜN KODU

- ERC1000

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

- PEELABLE PE FİLM
- UNİVERSAL PEEL ÖZELLİĞİ TAŞIR

KULLANIM ALANI

- PVC, PP, PET GİBİ ALT KAPLARA YAPIŞIR.

TEKNİK VERİ				
ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM	DEĞER	
KALINLIK		µM	30	50
YOĞUNLUK	ASTMD1505	G/CM3	0,923	
EN		MM	1200-2700	
PARLAKLIK	ASTMD2457	%	77	
PUSLULUK	ASTMD1003	%	12	
KORONA		DYNE/CM	38>	
KOPMA DAYANIMI (MD)	ASTMD 882-97	N/25 MM	25,2-26,3	22,4-26,7
KOPMA UZAMASI (MD)	ASTMD 882-97	%	109,8-149,4	449-440
KOPMA DAYANIMI (TD)	ASTMD 882-97	N/25 MM	11,1-11,2	25-26
KOPMA UZAMASI (TD)	ASTMD 882-97	%	324,9	531-553
ELASTİK MODÜLÜ		MPA		
COF	ASTMD 1894-78	CORONALI (İÇ)-	0,19	
		CORONASIZ (DIŞ)	0,42	
YAPIŞMA(KAYNAK) SICAKLIĞI	ASTMD1525	°C		

*Ölçümler laboratuvar ortamında yapılmış olup referans niteliğindedir.