



TEKNİK DATA TABLOSU

ÜRÜN KODU

ERC1600

ÜRÜN ÖZELLİĞİ

Standart doypack laminasyon film

KULLANIM ALANI

Dikey ve yatay paketleme makinalarında kullanıma uygundur. Kalın tanecikli toz, şekerleme, makarna, bakliyat gibi ürünler

PET, OPP, CPP, METPET, METOPP, ALU, PVC ile laminasyonu yapılabilir.

TEKNİK VERİ					
ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİM			
Kalınlık		µm	40	60	80
Yoğunluk	ASTMD1505	g/cm ³	0,923		
En		mm	1200-2700		
Parlaklık	ASTMD2457	%	77		
Pusluluk	ASTMD1003	%	12		
Korona		Dyne/cm	38>		
Kopma Dayanımı (MD)	ASTMD 882-97	N/mm ²	22,0-24	22-23	23-24
Kopma Uzaması (MD)	ASTMD 882-97	%	100 - 103	140 152	290-325
Kopma Dayanımı (TD)	ASTMD 882-97	N/mm ²	20-21	20-21	21-23
Kopma Uzaması (TD)	ASTMD 882-97	%	340-365	370-385	425-420
COF	ASTMD 1894-78	Coronalı (iç)-	0,17	0,20	0,20
		Coronasız (Dış)	0,22	0,22	0,22
Yapışma(Kaynak) Sıcaklığı	ASTMD1525	°C	110 °C		

- Ölçümler laboratuvar ortamında yapılmış olup referans niteliğindedir.